

ICS 75.160.10
D 24



中华人民共和国国家标准

GB/T 7702.3—2008
代替 GB/T 7702.3—1997

煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定

Test method for granular activated carbon from coal—
Determination of hardness

2008-11-20 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

数码防伪

前　　言

GB/T 7702《煤质颗粒活性炭试验方法》分为：

- 第1部分：水分的测定；
- 第2部分：粒度的测定；
- 第3部分：强度的测定；
- 第4部分：装填密度的测定；
- 第5部分：水容量的测定；
- 第6部分：亚甲蓝吸附值的测定；
- 第7部分：碘吸附值的测定；
- 第8部分：苯酚吸附值的测定；
- 第9部分：着火点的测定；
- 第10部分：苯蒸气　氯乙烷蒸气防护时间的测定；
- 第13部分：四氯化碳吸附率的测定；
- 第14部分：硫容量的测定；
- 第15部分：灰分的测定；
- 第16部分：pH值的测定；
- 第17部分：漂浮率的测定；
- 第18部分：焦糖脱色率的测定；
- 第19部分：四氯化碳脱附率的测定；
- 第20部分：孔容积和比表面积的测定。

本部分为 GB/T 7702 的第3部分。

本部分修改采用 ASTM D 3802:1979《活性炭球盘硬度的试验方法》(2005年重新确认)，与 ASTM D 3802:1979 相比，主要技术性差异如下：

- a) 试料体积调整为 50 mL；
- b) 磨损试样的方法改为球磨法；
- c) 增加强度测定仪的技术要求。

本部分代替 GB/T 7702.3—1997《煤质颗粒活性炭试验方法　强度的测定》。

本部分与 GB/T 7702.3—1997 相比，主要变化如下：

- a) 标准结构按 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》及 GB/T 20001.4—2001《标准化工作导则 第4部分：化学分析方法》进行调整；
- b) 本次修订将美国试验与材料协会标准 ASTM D 3802:1979《活性炭球盘硬度的试验方法》(2005年重新确认)结合我国实际情况进行修订；
- c) 试料体积调整为 50 mL；
- d) 磨损试样的方法改为球磨法；
- e) 增加强度测定仪的技术要求。

本部分由中国兵器工业集团公司提出并归口。

本部分起草单位：山西新华化工有限责任公司。

本部分主要起草人：张旭、李维冰、元以栋、赵洪海、赵继军、迟广秀、李若梅。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 7702.3—1987, GB/T 7702.3—1997。

煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定

1 范围

本部分规定了煤质颗粒活性炭强度的测定原理、测定步骤及结果计算等内容。


本部分适用于煤质颗粒活性炭(以下简称活性炭)强度的测定。

2 原理

在规定的条件下,试料置于装有钢球的滚筒中,通过滚筒机械转动,试料被磨损。测定被破坏试料粒度的变化情况,用保留在试验筛上的试料质量占原试料的质量分数作为试料强度。

3 仪器和设备

3.1 强度测定仪(见图1),强度测定仪滚筒转速为50 r/min±2 r/min。



- 1——钢球；
- 2——试样；
- 3——滚筒纵筋；
- 4——滚筒；
- 5——滚轴；
- 6——传动轮；
- 7——电机；
- 8——底座。

图1 强度测定仪结构示意图

3.2 滚筒,内壁应对称分布两条纵筋并装有五个实心钢球,滚筒及钢球应符合下列要求:

- a) 滚筒内径为80 mm±0.2 mm;
- b) 滚筒壁厚为3 mm±0.3 mm;
- c) 滚筒端盖外径为120 mm±0.5 mm;
- d) 滚筒内表面粗糙度为Ra1.6~Ra6.3;
- e) 滚筒深度为126 mm±0.5 mm;
- f) 滚筒内壁筋长为120 mm±0.2 mm;

- g) 滚筒内壁筋宽为 $4 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$;
 h) 滚筒内壁筋高为 $10 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$;
 i) 钢球直径为 $14.3 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$ 。

3.3 振筛机,转速 280 r/min~320 r/min;敲击 140 拍/min~160 拍/min。

3.4 试验筛, $\phi 200 \times 50$ — \times/\times 方孔。

3.5 天平, 感量 0.1 g。

3.6 计时器, 分度值 5 s.

3.7 电热恒温干燥箱, 0 °C ~ 300 °C

3.8 干燥器, 内装无水氯化钙或变色硅胶

3.9 量筒, 50 mL

3.10 刷子,普通墨刷

4 试样的制备

4.1 用四分法取约 200 mL 试样, 置于 150 ℃±5 ℃的电热恒温干燥箱中, 干燥 2 h(水分符合产品要求的试样不需干燥), 取出放入干燥器中冷却备用

4.2 选用适宜的试验筛(标称值不小于 2.0 mm 的柱状活性炭选用 1.0 mm 的试验筛, 小于 2.0 mm 的柱状及不规则活性炭选用该产品最小粒度筛层孔径 1/2 的试验筛)在振筛机上, 振筛 1 min, 除去粉少

5 测定步骤

5.1 用量筒取 50 mL 经过筛选的试料，在天平上进行称量，精确至 0.1 g。

5.2 将称好的试剂置于放有五个钢球的瓷筒内，旋紧瓷筒盖，放在强度测定仪的两根转轴上。

5.3 启动强度测定时仪，同时启动计时器，运转 5 s；

5.4 取下滚筒，取出钢球（不得将试剂带出），将试剂移至已选好的试验管上。

5.5 开启振筛机，同时启动计时器，振筛 5 分钟。

E.6 振筛结束时，收集筛网上及筛孔中的试验料，进行称量，称重。

6. 使用計算

强度以质量分数，计数值以 cm^{-2} 表示，单位为 mJ/cm^2 。

三

m —— 筛网上及落在筛孔上试料质量的数值。单位为克。

试料质量的数值(单位为克)。

7 精密磨

7.1 每个样品做两份试剂的平行测宗,结果以算术平均值表示,计算结果精确至数位。

7.3 两次测定时结果的差值不大于 3%

3. 试验报告

试验报告应包括以下几个主要的内容

- a) 试样编号;
 - b) 使用的标准。

- c) 使用的方法；
 - d) 试验项目；
 - e) 试验结果；
 - f) 试验人员；
 - g) 试验日期。
-

中华人民共和国
国家标准
**煤质颗粒活性炭试验方法
强度的测定**

GB/T 7702.3—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn
电话：68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2009 年 3 月第一版 2009 年 3 月第一次印刷

*

书号：155066·1-35864 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话：(010)68533533



GB/T 7702.3-2008