



中华人民共和国国家标准

GB/T 35815—2018

木质活性炭试验方法 甲苯吸附率的测定

Test methods of wooden activated carbon—
Determination of toluene adsorption

2018-02-06 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国林化产品标准化技术委员会(SAC/TC 558)归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准主要起草人:蒋剑春、卢辛成、孙康、舒洪南、邓先伦、戴伟娣、张燕萍、朱光真、陈超、贾羽洁。

木质活性炭试验方法 甲苯吸附率的测定

1 范围

本标准规定了木质活性炭甲苯吸附率的测定方法。

本标准适用于木质颗粒状活性炭,也适用于其他颗粒活性炭。

2 方法提要

在规定的测试条件下,使载有甲苯的氮气流通过已知质量的活性炭样品,直至样品质量不再增加,视为吸附饱和。样品的甲苯吸附率以每克活性炭吸附甲苯的毫克数(mg/g)表示。

3 试剂

3.1 甲苯(GB/T 684)。

3.2 高纯氮(GB/T 8979)。



4 仪器与设备

4.1 氮气气体流量计:流量范围 40 mL /min ~ 400 mL/min。

4.2 分析天平:感量 0.1 mg。

4.3 恒温水浴装置:温控范围 RT(常温)~ 99 °C。

4.4 电热恒温干燥箱:温控范围 RT(常温)+10 °C ~ 250 °C。

4.5 吸附管:由工业用白色玻璃制成,外观要求无气泡及其他明显缺陷。玻璃熔接处不应有较多的熔接堆及皱折,塞子为磨口连接。吸附管在使用前应进行气密性检测。在管体刻度内的各处内径为(10±0.3)mm,见图 1。

4.6 多孔式气体洗瓶:250 mL。

4.7 混合瓶:球内径 60 mm 二球连壳式。

4.8 温度调节用蛇管:长度不小于 1 m。

单位为毫米




图 1 吸附管

5 试验条件及装置图

5.1 试验条件

5.1.1 氮气流量: $(300 \pm 10) \text{ mL/min}$ 。

5.1.2 吸附温度: $(25 \pm 1.0)^\circ\text{C}$ 。

5.2 试验装置图及安装说明

按照图 2 所示将实验所用的仪器和设备连接好。在试验开始前,通过调节氮气流量计确保整个系统具有稳定且持续的气体流量。




图 2 甲苯吸附试验装置示意图

6 测试步骤

6.1 测试准备

试验样品颗粒度需处理至 $0.25 \text{ mm} \sim 2 \text{ mm}$ 范围内, 并将其在 $105^\circ\text{C} \sim 110^\circ\text{C}$ 烘干至恒重, 置于干

燥器中备用。将吸附管(连同管塞)擦净后称量记为 m_1 (精确至 1 mg)。准确称量准备好的试样 1.0 g (精确至 1 mg), 装入吸附管。吸附管(连同管塞)和试样总质量称量记为 m_2 (精确至 1 mg)。称量完毕, 将吸附管垂直插入恒温水浴中。

6.2 甲苯气体发生系统

将甲苯溶液从进口管加入到多孔气体洗瓶中，在瓶中高度约 10 cm。将多孔气体洗瓶与系统连通，垂直放入恒温水浴 $(25 \pm 1.0)^\circ\text{C}$ 中。

6.3 流程操作

准备就绪后,接通氮气通过装有甲苯溶液的多孔气体洗瓶,调节流量计直至气体流量稳定为(300±10)mL/min,然后接通吸附管并计时。每间隔20 min,取出吸附管擦净后称量,记录质量。然后将吸附管再接入装置,重复上述步骤,直至吸附饱和(两次称量的质量差不大于1 mg)为止,记为最终质量 m_3 (精准至1 mg)。关闭氮气,试验结束。

7 结果计算

活性炭对甲苯吸附率按式(1)计算：

式中：

A ——甲苯吸附率,单位为毫克每克(mg/g);

m_1 ——吸附管的质量,单位为克(g);

m_2 ——吸附前吸附管加炭的质量,单位为克(g);

m_3 ——吸附后吸附管总质量,单位为克(g)。

8 精密度与偏差

每个样品做两份试样的平行试验,平行测定结果的相对误差不得大于 5 %,结果以算术平均值表示。

9 试验报告

试验报告应包括以下内容：

- a) 试样编号；
 - b) 使用的标准；
 - c) 使用的方法；
 - d) 试验项目；
 - e) 试验结果；
 - f) 试验人员；
 - g) 试验日期。